



Техническая поддержка:  
 e-mail: support@oiltest.ru  
 Телефоны:  
 Москва +7 (495) 197-88-99  
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57  
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11  
 www.oiltest.ru

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Идентификатор узла техники          | RNW-632                        |
| Обозначение пробы                   | VW Polo Н 022 ЕУ 797           |
| Компания                            |                                |
| Заказчик                            | АО "ЭНЕРГИЯ"                   |
| Контактное лицо                     | Александр Шевченко             |
| Наименование клиента                | Делимобиль                     |
| Дополнительная информация           |                                |
| Внутренний номер пробы              |                                |
| Тип техники                         | Легковой автомобиль            |
| Марка                               | VW Polo                        |
| Узел                                | Двигатель                      |
| Производитель / модель / серийный № | VW / /                         |
| Объём системы (бака)                | 4.3                            |
| Место отбора                        | КАРТЕР                         |
| Производитель масла / Вязкость      | АО Энергия / SAE 5W-40         |
| Марка масла                         | C.N.R.G. N-Force Supreme 5W-40 |

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла находятся в пределах нормы. Возможна дальнейшая эксплуатация.

| Данные образца                    |    |          |                                |  |
|-----------------------------------|----|----------|--------------------------------|--|
| Номер образца                     |    |          | 798435                         |  |
| Используемый продукт              |    |          | C.N.R.G. N-Force Supreme 5W-40 |  |
| Дата отбора                       |    |          |                                |  |
| Общая наработка узла              |    |          | 115474 км                      |  |
| Наработка смазочного материала    |    |          | 13561.0 км                     |  |
| Долив масла                       |    |          |                                |  |
| Оценка масла                      |    |          | ✓                              |  |
| КИТ 4                             |    |          |                                |  |
| Индикаторы износа                 |    |          |                                |  |
| Железо                            | Fe | мг/кг    | 12                             |  |
| Хром                              | Cr | мг/кг    | 0                              |  |
| Олово                             | Sn | мг/кг    | 0                              |  |
| Алюминий                          | Al | мг/кг    | 2                              |  |
| Никель                            | Ni | мг/кг    | 0                              |  |
| Медь                              | Cu | мг/кг    | 1                              |  |
| Свинец                            | Pb | мг/кг    | 0                              |  |
| Молибден                          | Mo | мг/кг    | 71                             |  |
| Присадки                          |    |          |                                |  |
| Кальций                           | Ca | мг/кг    | 3126                           |  |
| Магний                            | Mg | мг/кг    | 16                             |  |
| Цинк                              | Zn | мг/кг    | 1030                           |  |
| Фосфор                            | P  | мг/кг    | 882                            |  |
| Барий                             | Ba | мг/кг    | 0                              |  |
| Бор                               | B  | мг/кг    | 13                             |  |
| Загрязнение                       |    |          |                                |  |
| Кремний                           | Si | мг/кг    | 5                              |  |
| Калий                             | K  | мг/кг    | 0                              |  |
| Натрий                            | Na | мг/кг    | 3                              |  |
| Вода                              |    | %        | 0                              |  |
| Гликоль                           |    | %        | 0                              |  |
| Топливо                           |    | %        | 0.9                            |  |
| Степень окисления                 |    | А/см     | 17.0                           |  |
| Степень нитрования                |    | А/см     | 11.0                           |  |
| Состояние масла                   |    |          |                                |  |
| Вязкость кинематическая при 100°С |    | мм²/с    | 13.10                          |  |
| Вязкость кинематическая при 40°С  |    | мм²/с    | 79.51                          |  |
| Индекс вязкости                   |    | -        | 166                            |  |
| Щелочное число TBN (ASTM D 2896)  |    | мг КОН/г | 7.36                           |  |
| Кислотное число TAN               |    | мг КОН/г | 4.19                           |  |

Общая оценка



Норма

